

Beschreibung

Zur Isolierung von Schwingungen, die von Lüftungsgeräten und Ventilatoren verursacht werden, die an Luftkanäle angeschlossen sind, wird empfohlen, zwischen dem Auslass dieser Geräte und dem Luftkanal eine flexible Kanalanschlussverbindung zu installieren.

Technische Beschreibung

- Gewebe aus Glasfaser, beidseitig mit schwarzem PVC beschichtet
- Isolierung aus Glasfaser zwischen zwei Gewebelagen
- Verzinkter Stahl Dicke 0,6 mm (24 ga)
- Naht Typ LOC 3



LOC 3

Technische Daten – Gewebe

Werkstoff	Unterlage	Polyestergewebe
	Beschichtung	Schwarzem PVC auf beiden Seiten
Gewicht	600 g/qm (18 oz/q yd)	
Farbe	Schwarz	
Temperaturbereich	-30°C bis +70°C (-22°F bis 158°F)	
Eigenschaften	Hervorragende mechanische Beständigkeit und Wasserfestigkeit Flammhemmend Sehr gute Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Witterungseinflüsse Allzweckgewebe	
Klassifizierungen	UL-geprüft nach NFPA 701	

Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Standard-Laborbedingungen erzielt wurden. Diese Ergebnisse dienen nur als Anhaltspunkt und stellen keine Garantie dar. Für den jeweiligen Verwendungszweck muss ein angemessener Sicherheitsfaktor ermittelt werden.

BESTÄNDIGKEIT	Sehr gut	Gut	Mittelmäßig	Schlecht	Sehr schlecht
SÄURE		x			
ÖLE			x		
LÖSUNGEN				x	
FETTE			x		
OZON	x				
UV	x				
ALOGEN	x				

Die Beständigkeit kann je nach Zeit, Umgebung und chemischer Konzentration abweichen.

Technische Spezifikation – Isolierung

Werkstoff	Fiberglas
Dicke	25 mm (1")
Dichte	25 kg/m ³ (1-1/2 lbs/cft)
'R'-Wert	4,2

Diese Informationen entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand und werden in gutem Glauben gegeben. Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte und können sich ohne Vorankündigung ändern. Jegliche Verwendung unter nicht empfohlenen Bedingungen kann der Hersteller und Vertreiber aufgrund möglicher Abweichungen bei der Herstellung und Anwendung durch die Benutzer nicht haftbar gemacht werden. Es wird empfohlen, daß die Nutzer die Produkte vorab testen, um sicherzustellen, daß sie für die jeweilige Anwendung geeignet sind.

Widerstandsfähigkeit der Naht


Widerstandsfähigkeit der mechanischen Verbindung
(Gewebe zu Stahl)

Druckprüfung: min. 2000Pa



**Mindestens 30kg/100mm
(66 lbs/4")**

Abmessungen



A = steel width		B = Fabric width	
75 mm	3"	75 mm	3"
75 mm	3"	100 mm	4"
75 mm	3"	150 mm	6"

- Standardlänge der Rolle: 30,5 m (100 ft)
- Andere Längen und Größen auf Anfrage

Anwendung

1



Schneiden Sie an einer Kerbe eine Länge, die dem erforderlichen Umfang plus einer Überlappung von 5 bis 6 cm (2") für die Verbindung

2



Heben Sie die Naht im rechten Winkel nach außen

3



Schneiden Sie an der Kante des angehobenen Nahtabschnittes

4



Biegen Sie die Naht nach unten und achten Sie darauf, daß der Stoff befestigt bleibt

5



Bestreichen Sie das Tuch mit dem entsprechenden Kleber oder verwenden Sie unsere selbstklebenden Pads (falls geeignet). Beide Seiten zusammenfügen und fest andrücken

6



Den Stahl punktschweißen und in die gewünschte Form bringen