

Allgemeine Beschreibung

Zur Isolierung von Schwingungen, die von Lüftungsgeräten und Ventilatoren verursacht werden, die an Luftkanäle angeschlossen sind, wird empfohlen, zwischen dem Auslass dieser Geräte und dem Luftkanal eine flexible Kanalanschlussverbindung zu installieren.



Technische Beschreibung

- Gewebe aus Glasfaser, auf einer Seite mit aluminierter Polyesterfolie beschichtet
- Naht Typ LOC 4
- Erhältlich in: **Verzinkter Stahl, Edelstahl 304 oder Edelstahl 316**, Dicke 0,4 mm (28 ga)



LOC 4

Technische Daten – Gewebe

Werkstoff	Unterlage	Glasfasergewebe
	Beschichtung	Laminierte aluminierter Folie auf einer Seite
Gewicht		740 g/qm (26 oz/q yd)
Farbe	Gekerbte Seite	Natürliches Glasfasergewebe
	Glatte Seite	Aluminierte Polyester-Verbundfolie
Temperaturbereich		-40°C bis +500°C (-40°F bis 932°F)
Eigenschaften		Zerbrechliches Produkt Hauptsächlich gegen hohe Strahlungstemperaturen eingesetzt
Klassifizierungen		UL-gelistet - NFPA 701

Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Standard-Laborbedingungen erzielt wurden. Diese Ergebnisse dienen nur als Anhaltspunkt und stellen keine Garantie dar. Für den jeweiligen Verwendungszweck muss ein angemessener Sicherheitsfaktor ermittelt werden.

Temperaturbeständigkeit

- Aluminierter Polyesterfolie: 180°C (356°F)
- Unterlage: -40°C bis +500°C (-40°F bis 932°F)
- Kontakthitze der Folie: 200°C (392°F)
- Strahlungswärme der Folie: bis zu 1000°C (1832°F)

BESTÄNDIGKEIT	Sehr gut	Gut	Mittelmäßig	Schlecht	Sehr schlecht
SÄURE		x			
ÖLE		x			
LÖSUNGEN				x	
FETTE			x		
OZON		x			
UV		x			
ALOGEN			x		


Die Beständigkeit kann je nach Zeit, Umgebung und chemischer Konzentration abweichen.

Diese Informationen entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand und werden in gutem Glauben gegeben. Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte und können sich ohne Vorankündigung ändern. Jegliche Verwendung unter nicht empfohlenen Bedingungen kann der Hersteller und Vertreiber aufgrund möglicher Abweichungen bei der Herstellung und Anwendung durch die Benutzer nicht haftbar gemacht werden. Es wird empfohlen, daß die Nutzer die Produkte vorab testen, um sicherzustellen, daß sie für die jeweilige Anwendung geeignet sind.


Widerstandsfähigkeit der Naht

Widerstandsfähigkeit der mechanischen Verbindung
(Gewebe zu Stahl)

Druckprüfung: min. 2000Pa



Abmessungen




A = Stahlbreite		B = Gewebebreite	
45 mm	1-3/4"	60 mm	2-3/8"

- Standardlänge der Rolle: 25 m (82 ft)
- Andere Längen und Größen auf Anfrage


Anwendung

1




Schneiden Sie an einer Kerbe eine Länge, die dem erforderlichen Umfang plus einer Überlappung von 5 bis 6 cm (2") für die Verbindung

2




Heben Sie die Naht im rechten Winkel nach außen

3



Schneiden Sie an der Kante des angehobenen Nahtabschnittes

4




Biegen Sie die Naht nach unten und achten Sie darauf, daß der Stoff befestigt bleibt

5



Bestreichen Sie das Tuch mit dem entsprechenden Kleber oder verwenden Sie unsere selbstklebenden Pads (falls geeignet). Beide Seiten zusammenfügen und fest andrücken

6



Den Stahl punktschweißen und in die gewünschte Form bringen