

Description générale

- Aluminium pur
- Adhésif : acrylic solvanté avec retardateur de flamme
- Auto-adhésive avec papier protecteur blanc de 70 g / m²
- Excellente adhésion au pelage
- Bonne adhérence initiale et permanente
- Norme incendie UL 723 : approuvé
- Résistance exceptionnelle aux températures et au vieillissement



Specifications techniques :

	BA-30	BA-40	Tolérances	Méthode de test
Largeur	50, 75 et 100 mm	50 et 75 mm	+/- 3 mm	
Longueur	45 m	10, 45 et 50 m	+/- 0,3 m	
Epaisseur aluminium	30 micron	40 micron	+/- 10 %	PSTC-33 / ASTM D3652
Epaisseur totale	65 micron	75 micron	+/- 10 %	PSTC-33 / ASTM D3652
Elongation	3,0 %	3,0 %		PSTC-31 / ASTM D3759
Pelage	20 N/25 mm	20 N/25 mm		PSTC-1 / ASTM D3330
Tack	20 cm	20 cm		PSTC-6 / ASTM D3121
Resistance à la traction	37,5 N/25 mm	50 N/25 mm		PSTC-31 / ASTM D3759
Tenue au feu	Approuvé	Approuvé		UL 723 & BS 476 Pt 6 & 7
Température de service	-30 / +120 °C	-30 / +120 °C		
Température d'application	+10 / +40 °C	+10 / +40 °C		

Application

La surface doit être propre, sèche et absente de poussière et de graisse.

Stockage

Dans un endroit sec et bien ventilé, protégé de la poussière et de la lumière directe du soleil, de préférence à une température comprise entre + 10°C et + 30°C. Stockés dans ces conditions, les rubans adhésifs ont une durée de stockage de minimum 12 mois. Les rouleaux doivent être stockés sur la tranche dans leur conditionnement d'origine.