FICHE TECHNIQUE (1/1)

T - 2071_ PBT - ABT

Description générale

Les bandes d'étanchéité rétractables à froid sont composées d'un élastomère butyle à haut pouvoir adhésif et permettent d'assurer une étanchéité solide et fiable entre les éléments des réseaux aérauliques métalliques.

Fournit un joint étanche à l'air solide et excellent sur les conduits métalliques.

L'adhésion se renforce avec le temps.



Specifications techniques

	PBT	ABT
	Face extérieure en polyéthylène	**Face extérieure en aluminium**
Largeur	50, 75 et 100 mm	50, 75 et 100 mm
Longeur	15 m	15 m
Epaisseur	0,6 mm / 0,8 mm	0,6 mm / 0,8 mm
Type de support	Polyethylène 0,03 mm	Aluminium 0,04 mm
Adhésion	Immédiate	Immédiate
Temps de prise	Maximum 24h	Maximum 24h
Résistance à la traction	23 N / mm^2	50 N / mm^2
Adhésion sur acier galvanisé	3,6 Kg / cm	2,0 Kg / cm
Elongation au point de rupture	165 %	3 %
Température d'utilisation	- 20°C / + 70°C	- 20°C / + 80°C
Température d'application	+ 5°C / + 35°C	+ 5°C / + 35°C
Inflammabilité	Classe E selon la norme EN 13501-1	M1
Pourcentage solide	100 %	100 %
Utilisation	Intérieur	Intérieur / extérieur
Couleur	Gris clair	Argent

Application

- Les bandes doivent être appliquées sur un support propre, sec, dépoussiéré, exempt de graisse et de partie friable.
- Couper un morceau de bande en comptant 10 cm supplémentaire pour le recouvrement.
- Retirer le film protecteur.
- Recouvrir le joint.
- Chasser l'air pour assurer un bon contact entre la bande et le support en pressant fortement.

Stockage

Le produit peut-être stocké 2 ans dans son emballage d'origine dans un local sec et tempéré dont la température est comprise entre +5°C et +30°C.

Ces informations reflètent notre connaissance actuelle et sont données de bonne foi. Les valeurs données sont des valeurs moyennes et sujettes à tout changement sans préavis. Toute utilisation dans des conditions non recommandées ne saurait engager la responsabilité du fabricant et du distributeur, dû aux possibles variations de fabrication et d'application par les utilisateurs. Il est recommandé aux utilisateurs de tester préalablement les produits afin de s'assurer qu'ils conviennent à l'application choisie.

Climatech International S.A. • BELGIQUE • clim@climatech.be • www.climatech.be