

### Description générale

- Scellant acrylique à base d'eau
- Cartouches de 280 ml (seaux de 6 kg sur demande)
- Excellente adhérence au métal
- Durabilité et flexibilité
- Utilisation : étanchéité à l'air sur les conduites d'air



### Données techniques

|                                  |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Matériel</b>                  | Polymères acryliques à base aqueuse              |
| <b>Couleur</b>                   | Gris                                             |
| <b>Poids au litre</b>            | 1,60 Kg                                          |
| <b>Température d'application</b> | +5°C / +40°C                                     |
| <b>Température d'utilisation</b> | -30 ° C / +95 ° C                                |
| <b>Temps de prise</b>            | À toucher : 30 minutes                           |
|                                  | Entièrement : 4 à 6 jours                        |
| <b>Classifications</b>           | Humide : ininflammable                           |
|                                  | Norme anglaise : BS 476 / Part 7 class 1         |
|                                  | Norme française : M1                             |
|                                  | Confort de l'air intérieur : classe française A+ |

### Spécifications techniques

|                                    |                 |                  |
|------------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>Taux d'application</b>          | Ø 3 mm / 4 bars | 1076 - 2459 g/mm |
| <b>Température d'application</b>   |                 | +5°C till +40°C  |
| <b>Base</b>                        |                 | émulsion         |
| <b>Densité</b>                     | ISO 1183-1      | 1,68 g/ml        |
| <b>Élongation à la rupture</b>     |                 | 134 %            |
| <b>Débit</b>                       | ISO 7390        | 0 mm             |
| <b>Dureté du shorea</b>            | DIN 53505       | 58               |
| <b>Formation de la peau</b>        | DBTM 16         | +23°C / 50% RH   |
| <b>Résistance à la température</b> |                 | -30°C to +95°C   |
| <b>Résistance à la traction</b>    | DIN 53504       | 0,86 N/mm2       |

### Certifications

- Independently tested to BS 476: Part 6 - Pass Part 7 - Class 1 Building Regulations : Class 0
- UL classified Caulking and sealants R25431
- UL723 1/4 in
- ASTM E84-07 Class A
- LNE - Classement de réaction au feu d'un matériau - Class M1
- ASTM G21 resistance to fungal growth
- DW144 - Class C
- EN 13501-1 : 2018

### Application

Application au pinceau ou à la spatule sur des surfaces propres, sèches et non grasses et à une température de +5 °C à +40 °C.

Consulter la fiche de données de sécurité.

### Stockage

Au moins 12 mois si le produit est stocké dans un endroit sec à des températures comprises entre +5 °C et +30 °C dans son emballage d'origine.

Protéger du gel.